

# TRANSCOL RF21 REHABILITA FACHADAS FINO BLANCO

Mortero tipo CS IV-W2 de alta dureza y resistencia a la penetración de agua

**COLOR**  
Blanco

**EMBALAJE**  
Bolsa de 25 kg

**USO**  
Exterior/ Interior

**CONSUMO TEÓRICO**  
De 1,6 a 2 Kg/m<sup>2</sup>/mm

## 1. PROPÓSITO

Mortero seco hidrófugo, desarrollado para acabados de capa fina en la renovación de revoques hidráulicos antiguos y nuevos, presentando agrietamientos aleatorios originados por la retracción de morteros

## 2. DATOS TÉCNICOS

Propiedad	Valor
<b>Masa volumétrica (polvo)</b>	1600 ± 200 Kg /m <sup>3</sup>
<b>Masa volumétrica (pasta)</b>	1700 ± 200 Kg /m <sup>3</sup>
<b>Horario de apertura</b>	30 minutos
<b>Difusión</b>	170 ± 5 mm
<b>Resistencia a la compresión (28 días)</b>	CS IV ≥ 6 N/mm <sup>2</sup>
<b>Adherencia del ladrillo</b>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> /FB: C
<b>Adherencia al hormigón</b>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> /FB: B
<b>Capilaridad (28 días)</b>	W <sub>c1</sub> ≤ 0,40 kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup>
<b>Permeabilidad al vapor de agua</b>	μ ≤ 15
<b>Reacción al fuego</b>	Clase A1

*Resultados obtenidos según la norma EN 998-1 en condiciones controladas*

## 3. COMPOSICIÓN

Arena silíceá lavada, carbonato cálcico, cemento, fibras, aditivos inorgánicos y aditivos retenedores de agua.

## 4. APOYO

Aplicarlo sobre yesos nuevos o viejos, o sobre hormigón. Aplicar sobre sustratos de más de 14 días de antigüedad.

El sustrato no debe estar demasiado seco y si lo está, se debe humedecer ligeramente la superficie 20 minutos antes de la aplicación, o en casos específicos, aplicar regulador de superficie y/o en el caso de sustratos de diferente naturaleza, aplicar Transcol Chapisco.

## 5. PREPARACIÓN

Mezclar el contenido del saco de 25Kg con aproximadamente 4,5 litros de agua limpia hasta obtener una masa homogénea, sin grumos.

La mezcla se puede realizar con una amasadora a baja velocidad.

Una vez mezclado, el mortero debe aplicarse dentro de los próximos 30 minutos sin agregar más agua después del amasado.

## 6. APLICACIÓN

Aplicar Transcol RF21 Rehabilita Fachadas Fino Blanco con lyce, extendiendo bien el mortero en una capa uniforme y nunca con un espesor inferior a 4 mm.

Después de la aplicación, debe regularizar la superficie después de 10 a 15 minutos con una llana y finalmente con una esponja obteniendo un acabado lijado.

Transcol RF21 Rehabilita Fachadas Fino Blanco no sustituye a la pintura.

## 7. SEGURIDAD

Se recomienda utilizar una mascarilla antipolvo para proteger la sílice cristalina respirable, gafas y guantes al manipular el producto. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con agua limpia. No ingerir. Consulte la hoja de datos de seguridad del producto.

## 8. CONSEJOS ÚTILES

- ◆ Temperatura de aplicación de 5°C a 30°C;
- ◆ El exceso de agua en la preparación altera las características físicas del producto;
- ◆ Nunca añada ningún otro tipo de producto al mortero;
- ◆ Nunca use ácido o exceso de agua para limpiar los residuos de mortero;
- ◆ No aplicar bajo la lluvia, ambiente muy húmedo o viento fuerte;
- ◆ No aplicar sobre superficies heladas o con riesgo de heladas dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación del producto.

## 9. ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco y ventilado, sobre el palet y en los paquetes originales cerrados y protegidos, durante 180 días a partir de la fecha de fabricación.