

TRANSCOL RESTAURACIÓN CHAPISCO

Mortero tipo CS II utilizado en paredes y techos antiguos para una mejor Adherencia entre el soporte y el yeso

COLOR
Blanco

EMBALAJE
Bolsa de 25 kg

USO
Exterior/ Interior

CONSUMO TEÓRICO
13,8 Kg/m²/cm

1. PROPÓSITO

Mortero a base de cal desarrollado para enlucir paredes y techos antiguos o soportes y materiales de diferentes naturalezas. Este producto deja la superficie del sustrato porosa para una mejor adherencia a los morteros de acabado.

Se puede aplicar de forma mecánica o manual, basta con añadir la cantidad correcta de agua.

2. DATOS TÉCNICOS

| Propiedad | Valor |
|--|--|
| Masa volumétrica (polvo) | 1500 ± 200 Kg /m ³ |
| Masa volumétrica (pasta) | 1600 ± 200 Kg /m ³ |
| Densidad (producto endurecido) | 1500 ± 200 Kg /m ³ |
| Horario de apertura | 30 minutos |
| Difusión | 150 ± 5 mm |
| Resistencia a la compresión (28 días) | CS II De 1,5 N/mm ² a 5 N/mm ² |
| Adherencia | ≥ 0.5 MPa/FB:B |
| Capilaridad (28 días) | W _{c1} ≤ 0,40 kg/m ² min ^{0.5} |
| Permeabilidad al vapor de agua | μ ≤ 15 |
| Contenido de cloruro | ≤ 0.01 % |
| Reacción al fuego | Clase A1 |

Resultados obtenidos según la norma EN 998-1 en condiciones controladas

3. COMPOSICIÓN

Aglutinantes hidráulicos, carbonato cálcico, arenas síliceas lavadas, aditivos y aditivos inorgánicos, aditivos retenedores de agua y resinas.

4. APOYO

Los soportes son muros verticales exteriores e interiores de piedra, ladrillo/adobe y tabique. El sustrato no debe estar demasiado seco y si lo está, debes humedecer ligeramente la superficie 20 minutos antes de la aplicación.

5. PREPARACIÓN

Mezclar el contenido de la bolsa de 25Kg con aproximadamente 3 a 4 litros de agua limpia hasta obtener una masa homogénea.

La mezcla se puede realizar manualmente, utilizando una hormigonera o una máquina de pulverización.

Una vez mezclado, el mortero debe aplicarse dentro de los próximos 30 minutos sin agregar más agua después del amasado.

6. APLICACIÓN

Aplicar el Transcol Restauración Chapisco extendiendo bien el mortero, cubriendo toda la pared o techo en una capa uniforme y nunca con un espesor inferior a 4 mm. Después de la aplicación, espere 24 horas antes de aplicar el mortero de acabado.

Transcol Restauración Chapisco no reemplaza la pintura.

7. SEGURIDAD

Se recomienda utilizar una mascarilla antipolvo para proteger la sílice cristalina respirable, gafas y guantes al manipular el producto. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con agua limpia. No ingerir. Consulte la hoja de datos de seguridad del producto.

8. CONSEJOS ÚTILES

- ◆ Temperatura de aplicación de 5°C a 30°C;
- ◆ El exceso de agua en la preparación altera las características físicas del producto;
- ◆ Nunca añada ningún otro tipo de producto al mortero;
- ◆ Nunca use ácido o exceso de agua para limpiar los residuos de mortero;
- ◆ No aplicar bajo la lluvia, ambiente muy húmedo o viento fuerte;
- ◆ No aplicar sobre superficies heladas o con riesgo de heladas dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación del producto.

9. ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco y ventilado, sobre el palet y en los paquetes originales cerrados y protegidos, durante 180 días a partir de la fecha de fabricación.