

TRANSCOL ADERE-P

Apprêt d'adhérence utilisé comme pont d'assemblage dans les bases cimentaires

COULEUR
Jaunâtre

EMBALLAGE
Godet de 20 kg

UTILISER
Extérieur/Intérieur

**CONSOMMATION
THÉORIQUE**
1 L / 5 à 6 m²

1. BUT

La dispersion aqueuse jaunâtre agit comme un apprêt de liaison entre le support et la colle ou le mortier appliqué. Formulé à base d'ester acrylique en dispersion aqueuse, il prolonge également la durabilité de la cohésion substrat/revêtement.

2. DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Regarder	Dispersion aqueuse jaunâtre
Densité	1,0 à 20 °C (DIN 53217)
PH	4,0 à 4,5 à 20 °C (DIN 53785)
Viscosité	10 à 11 secondes à 20°C (Viscosimètre à débit 4, DIN 53211)
Temps de séchage	24 à 48 heures

Résultats de laboratoire selon les normes d'essai appropriées dans des conditions contrôlées

3. COMPOSITION

Ester acrylique en dispersion aqueuse.

4. SOUTIEN

Il peut être utilisé sur des supports dans un état critique et de différentes natures. Appliqué au béton.

Les supports doivent être exempts de poussière, de coffrages, de matériaux désagrégés ou instables, d'efflorescences ou de tout autre type d'impuretés susceptibles d'altérer la bonne consistance du support, ainsi que de champignons ou d'autres taches. Les fissures doivent être éliminées au préalable.

5. PRÉPARATION

Produit prêt à l'emploi.

Homogénéiser avant l'application, sans ajouter d'eau, de mortiers de ciment ou d'autres additifs.

6. APPLICATION

Appliquez le produit à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau de manière large et uniforme (de préférence équipé d'un long manche), afin d'assurer une répartition uniforme. Remuez la solution périodiquement.

Transcol – Cimentos e Argamassa Lda.

Zona Industrial de Rio Maior, Apartado 160 | 2040-357 Rio Maior, Portugal | Tél.:(+351) 243 994 104 Appel vers le fixe national
transcol@transcol.pt | www.transcol.pt

Après l'application, attendez 1 heure avant d'appliquer une colle ou un mortier.

7. SÉCURITÉ

Il est recommandé d'utiliser un masque anti-poussière pour protéger la silice cristalline respirable, des lunettes et des gants lors de la manipulation du produit. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire. Ne pas ingérer. Reportez-vous à la fiche de données de sécurité du produit.

8. CONSEILS UTILES

- ◆ Température d'application de 5°C à 30°C ;
- ◆ L'excès d'eau dans la préparation altère les caractéristiques physiques du produit ;
- ◆ N'ajoutez jamais aucun autre type de produit au mortier ;
- ◆ N'utilisez jamais d'acide ou d'eau en excès pour nettoyer les résidus de mortier ;
- ◆ Ne pas appliquer sous la pluie, dans un environnement très humide ou par vent fort ;
- ◆ Ne pas appliquer sur des surfaces glacées ou à risque de gel dans les 24 heures suivant l'application du produit ;
- ◆ Protégez-vous des rayons directs du soleil et de toute source de chaleur.

9. STOCKAGE

Stocker dans un endroit sec et ventilé, sur la palette et dans les emballages d'origine fermés et protégés, pendant 180 jours à compter de la date de fabrication.