

## TRANSCOL CIM ML17

*Additif pour améliorer l'adhérence entre le support et le mortier*

**COULEUR**  
Blanc

**EMBALLAGE**  
Godet 10 kg

**UTILISER**  
Extérieur

**CONSOMMATION  
THÉORIQUE**  
0,25 L/m<sup>2</sup> par couche

### 1. BUT

Le ML17 TRANSCOL CIM est utilisé comme pont d'adhérence sur les surfaces, dans la pose de céramiques, la refermeture de joints étanches entre pierres, céramiques, blocs. Il est également utilisé comme additif dans la préparation de mortiers tels que :

- ◆ Plâtres;
- ◆ Maçonnerie;
- ◆ Chape;
- ◆ Chapisco.

L'additif augmente la résistance à la traction, l'adhérence au support, la maniabilité du mortier et réduit le risque de fissuration et de formation de poussière.

### 2. DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
<b>Regarder</b>	Liquide
<b>Masse volumique</b>	1,00 à 20°C (pycnomètre, DIN 53217)
<b>Viscosité</b>	10 à 11 secondes à 20°C (viscosimètre à débit 4, DIN 53211)
<b>pH</b>	4,0 à 4,5 à 20 °C (DIN 53785)

*Résultats de laboratoire dans des conditions contrôlées*

### 3. COMPOSITION

Dispersion aqueuse d'un polymère à base d'ester acrylique et de styrène.

### 4. SOUTIEN

Dans le cas de supports en béton, retirez complètement tout le lait de surface.

Le support doit être propre, exempt de poussière, de résidus de peinture, de graisse et d'huiles de coffrage. Le support ne doit pas être trop sec et si c'est le cas, vous devez humidifier légèrement la surface 20 minutes avant l'application.

### 5. PRÉPARATION

La dispersion est ajoutée à l'eau de mélange nécessaire à la préparation du mortier à utiliser dans la proportion de 1 kg de MIC ML17 pour 1 kg de mortier sec. Il doit être appliqué immédiatement.

## 6. APPLICATION

Appliquez le mortier avec des additifs manuellement, en une couche uniforme.

## 7. SÉCURITÉ

Il est recommandé d'utiliser un masque anti-poussière pour protéger la silice cristalline respirable, des lunettes et des gants lors de la manipulation du produit. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire. Ne pas ingérer. Reportez-vous à la fiche de données de sécurité du produit.

## 8. CONSEILS UTILES

- ◆ Température d'application de 5°C à 30°C ;
- ◆ L'excès d'eau dans la préparation altère les caractéristiques physiques du produit ;
- ◆ N'ajoutez jamais aucun autre type de produit au mortier ;
- ◆ N'utilisez jamais d'acide ou d'eau en excès pour nettoyer les résidus de mortier ;
- ◆ Ne pas appliquer sous la pluie, dans un environnement très humide ou par vent fort ;
- ◆ Ne pas appliquer sur des surfaces glacées ou à risque de gel dans les 24 heures suivant l'application du produit.

## 9. STOCKAGE

Stocker dans un endroit sec et ventilé, sur la palette et dans les emballages d'origine fermés et protégés, pendant 24 mois à compter de la date de fabrication.