

TRANSCOL ÉCLABOUSSURE

Mortier technique de type CS IV-W2 pour l'exécution d'une couche d'adhérence de mortiers de finition

COULEUR
Gris

EMBALLAGE
Sac de 25 kg

UTILISER
Extérieur/Intérieur

CONSOMMATION THÉORIQUE
5 à 6 kg/m²

1. BUT

Mortier pour le plâtrage des murs et des plafonds intérieurs et extérieurs, laissant une surface poreuse pour une meilleure adhérence des mortiers de finition.

2. DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Densité (produit durci)	1600 ± 200 Kg /m ³
Temps d'ouverture	Durée : 30 minutes
Résistance à la compression (28 jours)	CS IV ≥ 15 N/mm ²
Adhérence de la brique	≥ 0,5 N/mm ² /FB : C
Adhérence au béton	≥ 0,5 N/mm ² /FB : B
Capillarité (28 jours)	W _{c2} ≤ 0,20 kg/m ² min ^{0,5}
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ ≤ 15
Réaction au feu	Classe A1

Résultats obtenus selon la norme EN 998-1 dans des conditions contrôlées

3. COMPOSITION

Sable siliceux lavé, carbonate de calcium, ciment, additifs inorganiques, retenues d'eau et adjuvants.

4. SOUTIEN

Utilisé dans le revêtement de briques, de blocs de ciment ou de béton, avant le plâtrage. L'élément de maçonnerie doit être propre, exempt de poussière, de graisse et d'huile.

5. PRÉPARATION

Mélangez le contenu du sac de 25 kg avec environ 3 à 4 litres d'eau propre jusqu'à obtenir une masse homogène, sans grumeaux.

Le mélange peut être effectué manuellement, à l'aide d'une bétonnière ou d'un pétrin.

Une fois mélangé, le mortier doit être appliqué dans les 30 minutes suivantes sans ajouter d'eau après le pétrissage.

6. APPLICATION

Mouillez correctement le support afin qu'il ne soit ni trop sec ni trop humide. Appliquez Transcol Éclaboussure en une seule couche uniforme, couvrant l'ensemble du mur ou du plafond, sur une épaisseur de 3 à 5 mm. Après l'application, vous devez lisser la surface et attendre 24 heures avant d'appliquer un mortier de finition.

7. SÉCURITÉ

Il est recommandé d'utiliser un masque anti-poussière pour protéger la silice cristalline respirable, des lunettes et des gants lors de la manipulation du produit. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire. Ne pas ingérer. Reportez-vous à la fiche de données de sécurité du produit.

8. CONSEILS UTILES

- ◆ Température d'application de 5°C à 30°C ;
- ◆ L'excès d'eau dans la préparation altère les caractéristiques physiques du produit ;
- ◆ N'ajoutez jamais aucun autre type de produit au mortier ;
- ◆ N'utilisez jamais d'acide ou d'eau en excès pour nettoyer les résidus de mortier ;
- ◆ Ne pas appliquer sous la pluie, dans un environnement très humide ou par vent fort ;
- ◆ Ne pas appliquer sur des surfaces glacées ou à risque de gel dans les 24 heures suivant l'application du produit.

9. STOCKAGE

Stocker dans un endroit sec et ventilé, sur la palette et dans les emballages d'origine fermés et protégés, pendant 180 jours à compter de la date de fabrication.