

TRANSCOL RESTAURATION PROJECTION

Mortier de type CS II utilisé sur les murs et plafonds anciens pour mieux
Adhérence entre le support et le plâtre

COULEUR
Blanc

EMBALLAGE
Sac de 25 kg

UTILISER
Extérieur/ Intérieur

**CONSOMMATION
THÉORIQUE**
13,8 kg/m²/cm

1. BUT

Mortier à base de chaux développé pour enduire des murs et plafonds anciens ou des supports et matériaux de différentes natures. Ce produit laisse la surface du substrat poreuse pour une meilleure adhérence aux mortiers de finition.

Il peut être appliqué mécaniquement ou manuellement, il suffit d'ajouter la bonne quantité d'eau.

2. DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Masse volumique (poudre)	1500 ± 200 Kg /m ³
Masse volumique (pâte)	1600 ± 200 Kg /m ³
Densité (produit durci)	1500 ± 200 Kg /m ³
Temps d'ouverture	Durée : 30 minutes
Diffusion	150 ± 5 mm
Résistance à la compression (28 jours)	CS II 1,5 N/mm ² à 5 N/mm ²
Adhésion	≥ 0,5 MPa/FB :B
Capillarité (28 jours)	W _c 1 ≤ 0,40 kg/m ² min ^{0,5}
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ ≤ 15
Teneur en chlorure	≤ 0,01 %
Réaction au feu	Classe A1

Résultats obtenus selon la norme EN 998-1 dans des conditions contrôlées

3. COMPOSITION

Liants hydrauliques, carbonate de calcium, sables siliceux lavés, additifs et adjuvants inorganiques, additifs retenant l'eau et résines.

4. SOUTIEN

Les supports sont des murs verticaux extérieurs et intérieurs tels que la pierre, la brique/adobe et la cloison.

Le support ne doit pas être trop sec et si c'est le cas, vous devez humidifier légèrement la surface 20 minutes avant l'application.

5. PRÉPARATION

Mélangez le contenu du sac de 25 kg avec environ 3 à 4 litres d'eau propre jusqu'à l'obtention d'une masse homogène.

Le mélange peut être effectué manuellement, à l'aide d'une bétonnière ou d'une machine à pulvériser.

Une fois mélangé, le mortier doit être appliqué dans les 30 minutes suivantes sans ajouter d'eau après le pétrissage.

6. APPLICATION

Appliquez la chaux à base Transcol Restauration Projection en étalant bien le mortier, en recouvrant l'ensemble du mur ou du plafond d'une couche uniforme et jamais d'une épaisseur inférieure à 4 mm. Après l'application, attendez 24 heures avant d'appliquer le mortier de finition.

Le Transcol Restoration Chapisco Base Cal ne remplace pas la peinture.

7. SÉCURITÉ

Il est recommandé d'utiliser un masque anti-poussière pour protéger la silice cristalline respirable, des lunettes et des gants lors de la manipulation du produit. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire. Ne pas ingérer. Reportez-vous à la fiche de données de sécurité du produit.

8. CONSEILS UTILES

- ◆ Température d'application de 5°C à 30°C ;
- ◆ L'excès d'eau dans la préparation altère les caractéristiques physiques du produit ;
- ◆ N'ajoutez jamais aucun autre type de produit au mortier ;
- ◆ N'utilisez jamais d'acide ou d'eau en excès pour nettoyer les résidus de mortier ;
- ◆ Ne pas appliquer sous la pluie, dans un environnement très humide ou par vent fort ;
- ◆ Ne pas appliquer sur des surfaces glacées ou à risque de gel dans les 24 heures suivant l'application du produit.

9. STOCKAGE

Stocker dans un endroit sec et ventilé, sur la palette et dans les emballages d'origine fermés et protégés, pendant 180 jours à compter de la date de fabrication.