

# TRANSCOL PÂTE À ÉTAMER EXTÉRIEURE

*Mortier micronisé pour une finition lisse*

**COULEUR**  
Blanc

**EMBALLAGE**  
Sac de 20kg

**UTILISER**  
Extérieur

**CONSOMMATION  
THÉORIQUE**  
1,4 à 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm

## 1. BUT

Transcol Pâte à Étamer Extérieure est un mortier à base de ciment micronisé pour l'obtention de finitions étamées sur des enduits. Il est appliqué sur les extérieurs, les murs et les plafonds, ainsi que sur les nouveaux supports en plâtre, donnant des finitions lisses. Il doit être appliqué manuellement, à l'aide d'une spatule ou d'un lico.

## 2. DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
<b>Masse volumique (poudre)</b>	700 à 800 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Temps d'ouverture</b>	Durée : 30 minutes
<b>Adhésion</b>	≥ 0,5 MPa/FB :B
<b>Capillarité (28 jours)</b>	W <sub>c2</sub> ≤ 0,20 kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup>
<b>Perméabilité à la vapeur d'eau</b>	μ ≤ 15
<b>Conductivité thermique</b>	0,45 W/m.K (p = 50 %)
<b>Réaction au feu</b>	Classe A1

*Résultats de laboratoire dans des conditions contrôlées*

## 3. COMPOSITION

Liants mélangés, carbonate de calcium micronisé, rétention d'eau non toxique, additifs synthétiques, résines hydrophiles et humectants.

## 4. SOUTIEN

Il convient pour une application en extérieur sur des surfaces en plâtre frais suffisamment durcies. Il peut également être appliqué sur des enduits secs.

Le support doit être stable, propre, exempt de poussière, de graisse et d'huile. En cas d'exposition à un soleil intense, humidifiez légèrement la surface 20 minutes avant l'application.

Ne pas appliquer sur des surfaces non cimentaires, des murs et des plafonds avec une présence permanente d'eau ou des infiltrations.

## 5. PRÉPARATION

Mélangez le contenu du sac de 20 kg avec 8 à 8,5 litres d'eau propre, jusqu'à obtenir une masse homogène, sans grumeaux.

Le mélange peut se faire à l'aide d'un pétrin à basse vitesse.

Une fois mélangé, le mortier doit être appliqué avant que 30 minutes ne se soient écoulées, mais cette valeur peut varier en fonction des conditions météorologiques défavorables.

N'appliquez pas de mortier qui a commencé son processus de prise.

## 6. APPLICATION

Laissez reposer le mortier 10 minutes avant l'application.

La Pâte à Étamer Extérieure Transcol doit être appliquée à l'aide d'une spatule ou d'un lycone en couches nécessaires pour obtenir la finition souhaitée, et chaque couche doit être appliquée dès que la précédente est sèche et durcie.

## 7. SÉCURITÉ

Il est recommandé d'utiliser un masque anti-poussière pour protéger la silice cristalline respirable, des lunettes et des gants lors de la manipulation du produit. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire. Ne pas ingérer. Reportez-vous à la fiche de données de sécurité du produit.

## 8. CONSEILS UTILES

- ◆ Température d'application de 5°C à 30°C ;
- ◆ L'excès d'eau dans la préparation altère les caractéristiques physiques du produit ;
- ◆ N'ajoutez jamais aucun autre type de produit au mortier ;
- ◆ N'utilisez jamais d'acide ou d'eau en excès pour nettoyer les résidus de mortier ;
- ◆ Ne pas appliquer sous la pluie, dans un environnement très humide ou par vent fort ;
- ◆ Ne pas appliquer sur des surfaces glacées ou à risque de gel dans les 24 heures suivant l'application du produit.

## 9. STOCKAGE

Stocker dans un endroit sec et ventilé, sur la palette et dans les emballages d'origine fermés et protégés, pendant 180 jours à compter de la date de fabrication.