

TRANSCOL PÂTE À ÉTAMER

Mortier micronisé pour une finition lisse

COULEUR
Blanc

EMBALLAGE
Sac de 20kg

UTILISER
Intérieur

**CONSOMMATION
THÉORIQUE**
1,4 à 1,6 kg/m²/mm

1. BUT

Transcol Pâte à Étamer est un mortier micronisé à base de ciment pour l'obtention de finitions étamées sur des enduits. Il est appliqué aux intérieurs, aux murs et aux plafonds, ainsi qu'aux nouveaux supports en plâtre, donnant des finitions lisses. Il doit être appliqué manuellement, à l'aide d'une spatule ou d'un lico.

2. DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Masse volumique (poudre)	700 à 800 Kg/m ³
Temps d'ouverture	Durée : 30 minutes
Adhésion	≥ 0,5 MPa/FB :B
Capillarité (28 jours)	W _{c1} ≤ 0,40 kg/m ² min ^{0,5}
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ ≤ 15
Conductivité thermique	0,45 W/m.K (p = 50 %)
Réaction au feu	Classe A1

Résultats de laboratoire dans des conditions contrôlées

3. COMPOSITION

Liants mixtes, carbonate de calcium micronisé, rétention d'eau non toxique, additifs synthétiques et humectants.

4. SOUTIEN

Il convient pour une application intérieure, sur des surfaces de plâtre frais suffisamment durcies. Il peut également être appliqué sur des enduits secs.

Le support doit être stable, propre, exempt de poussière, de graisse et d'huile. En cas d'exposition à un soleil intense, humidifiez légèrement la surface 20 minutes avant l'application.

Ne pas appliquer sur des surfaces non cimentaires, des murs et des plafonds avec une présence permanente d'eau ou des infiltrations.

5. PRÉPARATION

Mélangez le contenu du sac de 20Kg avec 7 à 8 litres d'eau propre, jusqu'à obtenir une pâte homogène, sans grumeaux.

Le mélange peut se faire à l'aide d'un pétrin à basse vitesse.

Une fois mélangé, le mortier doit être appliqué avant que 30 minutes ne se soient écoulées, mais cette valeur peut varier en fonction des conditions météorologiques défavorables.

N'appliquez pas de mortier qui a commencé son processus de prise.

6. APPLICATION

Laissez reposer le mortier 10 minutes avant l'application.

La Pâte à Étamer Transcol doit être appliquée à l'aide d'une spatule ou d'un lycone dans les couches nécessaires pour obtenir la finition souhaitée, et chaque couche doit être appliquée dès que la précédente est sèche et durcie.

7. SÉCURITÉ

Il est recommandé d'utiliser un masque anti-poussière pour protéger la silice cristalline respirable, des lunettes et des gants lors de la manipulation du produit. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire. Ne pas ingérer. Reportez-vous à la fiche de données de sécurité du produit.

8. CONSEILS UTILES

- ◆ Température d'application de 5°C à 30°C ;
- ◆ L'excès d'eau dans la préparation altère les caractéristiques physiques du produit ;
- ◆ N'ajoutez jamais aucun autre type de produit au mortier ;
- ◆ N'utilisez jamais d'acide ou d'eau en excès pour nettoyer les résidus de mortier ;
- ◆ Ne pas appliquer sous la pluie, dans un environnement très humide ou par vent fort ;
- ◆ Ne pas appliquer sur des surfaces glacées ou à risque de gel dans les 24 heures suivant l'application du produit.

9. STOCKAGE

Stocker dans un endroit sec et ventilé, sur la palette et dans les emballages d'origine fermés et protégés, pendant 180 jours à compter de la date de fabrication.