

## TRANSCOL ENDUIT EXTÉRIEUR GRIS PLUS

Mortier de type CS IV-W2 pour l'exécution d'enduits lattés, truqués et sablés à haute résistance mécanique

**COULEUR**  
Gris

**EMBALLAGE**  
Sac de 25 kg

**UTILISER**  
Extérieur

**CONSOMMATION THÉORIQUE**  
13.8 Kg/m<sup>2</sup>/cm

### 1. BUT

Mortier hydrofuge sec, utilisé pour les revêtements de façade ou d'autres surfaces où l'on est destiné à obtenir un enduit de haute résistance mécanique.

C'est le support idéal pour coller des matériaux céramiques ou des pierres de dimensions considérables et marmorito. Il peut être appliqué mécaniquement ou manuellement, il suffit d'ajouter la bonne quantité d'eau.

### 2. DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
<b>Masse volumique (poudre)</b>	1500 ± 200 Kg /m <sup>3</sup>
<b>Masse volumique (pâte)</b>	1600 ± 200 Kg /m <sup>3</sup>
<b>Temps d'ouverture</b>	Durée : 30 minutes
<b>Diffusion</b>	170 ± 5 mm
<b>Résistance à la compression (28 jours)</b>	CS IV ≥ 6 N/mm <sup>2</sup>
<b>Adhérence de la brique</b>	≥ 0,7 N/mm <sup>2</sup> /FB : A et B
<b>Adhérence au béton</b>	≥ 0,7 N/mm <sup>2</sup> /FB : A et B
<b>Capillarité (28 jours)</b>	W <sub>c2</sub> ≤ 0,20 kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup>
<b>Perméabilité à la vapeur d'eau</b>	μ ≤ 15
<b>Réaction au feu</b>	Classe A1

Résultats obtenus selon la norme EN 998-1 dans des conditions contrôlées

### 3. COMPOSITION

Sable siliceux lavé, carbonate de calcium, ciment, additifs et adjuvants inorganiques et additifs retenant l'eau.

### 4. SOUTIEN

Appliquer sur la brique, le bloc de ciment ou la maçonnerie en béton. Ils doivent avoir plus de 14 jours.

Le support doit être propre, exempt de poussière, de résidus de peinture, de graisse et d'huiles de coffrage.

Il doit être appliqué sur le mur plat et régulier, en procédant, si nécessaire, à la corriger. Le support ne doit pas être trop sec et si c'est le cas, vous devez humidifier légèrement la surface 1 heure avant l'application, ou dans des cas spécifiques, appliquer un régulateur de surface et/ou dans le cas de supports de nature différente, appliquer Transcol Chapisco. Si le support est en béton, un échangeur d'adhérence aqueux tel que le produit Transcol Adere-P doit être appliqué.

## 5. PRÉPARATION

Mélangez le contenu du sac de 25 kg avec environ 4 à 4,5 litres d'eau propre jusqu'à l'obtention d'une masse homogène, sans grumeaux. Le mélange peut être effectué manuellement, à l'aide d'une bétonnière ou d'un pétrin. Une fois mélangé, le mortier doit être appliqué dans les 30 minutes suivantes sans ajouter d'eau après le pétrissage.

## 6. APPLICATION

Étalez bien le mortier en une couche uniforme de 15 à 20 mm d'épaisseur. Dans les remplissages de plus de 20 mm, il doit être appliqué en deux couches, toutes deux d'épaisseurs similaires, en veillant à ce que la couche inférieure ait déjà fini de prendre. Après l'application, vous devez lisser la surface sur la planche et, selon la finition souhaitée, vous pouvez utiliser une truelle pour les carreaux de céramique, de la pierre ornementale, un revêtement épais et/ou une éponge pour une peinture lisse. Le temps de durcissement de Transcol Enduit Extérieur Gris Plus est de 28 jours et ne remplace pas la peinture.

## 7. SÉCURITÉ

Il est recommandé d'utiliser un masque anti-poussière pour protéger la silice cristalline respirable, des lunettes et des gants lors de la manipulation du produit. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire. Ne pas ingérer. Reportez-vous à la fiche de données de sécurité du produit.

## 8. CONSEILS UTILES

- ◆ Température d'application de 5°C à 30°C ;
- ◆ L'excès d'eau dans la préparation altère les caractéristiques physiques du produit ;
- ◆ N'ajoutez jamais aucun autre type de produit au mortier ;
- ◆ N'utilisez jamais d'acide ou d'eau en excès pour nettoyer les résidus de mortier ;
- ◆ Ne pas appliquer sous la pluie, dans un environnement très humide ou par vent fort ;
- ◆ Ne pas appliquer sur des surfaces glacées ou à risque de gel dans les 24 heures suivant l'application du produit.

## 9. STOCKAGE

Stocker dans un endroit sec et ventilé, sur la palette et dans les emballages d'origine fermés et protégés, pendant 180 jours à compter de la date de fabrication.