

TRANSCOL JUNTAS DE COR CAMPESTRE

É uma argamassa hidrofugada para o rejuntamento de peças cerâmicas, em pavimentos e paredes, classificada como CG2 WA

COR
Cores disponíveis
no catálogo

EMBALAGEM
Balde de 5kg

UTILIZAÇÃO
Exterior/ Interior

CONSUMO TEÓRICO
Ponto 6.1

1. FINALIDADE

É uma argamassa hidrofugada para colmatar juntas de 2 a 12 mm de largura. Lavável após secagem completa do cimento.

2. DADOS TÉCNICOS

Propriedade	Valor
Resistência à Flexão (N/mm²)	≥ 2,5 N/mm ²
Resistência à Compressão (N/mm²)	≥ 15 N/mm ²
Absorção de água (30 min.) (g)	≤ 5 g
Absorção de água (240 min.) (g)	≤ 10 g

Resultados obtidos de acordo com a norma EN 13888, em condições controladas

3. COMPOSIÇÃO

Cimento, carbonato de cálcio micronizado, areia siliciosa lavada, aditivos inorgânicos, pigmentos naturais, resinas plastificantes, aditivos impermeabilizantes e antifúngicos.

4. SUPORTE

As peças e as respetivas juntas a colmatar têm de estar secas e isentas de qualquer tipo de detritos. Caso a cerâmica seja absorvente ou de superfície irregular, deve aplicar um protetor. O rejuntamento deve ser feito pelo menos 24 horas após a colocação de um pavimento ou revestimento.

5. PREPARAÇÃO

Misturar o conteúdo do balde de 5Kg, com 1,50 a 1,70 litros de água limpa, aproximadamente, até obter uma massa homogénea, sem grumos.

A mistura é efetuada de preferência, mecanicamente, com agitador mecânico de baixa rotação, e deve ser utilizada de imediato.

6. APLICAÇÃO

Estender a pasta com uma talocha de borracha na diagonal das juntas, pressionando bem, de modo a preencher as juntas. Pode-se utilizar pistola de aplicação e é recomendada a aplicação em pequenas áreas.

Para cores mais intensas ter em atenção possíveis eflorescências se o ambiente for muito húmido ou se o suporte tiver idade inferior a 28 dias. Após aplicação, aguardar solidificação por 50 a 100 minutos.

Após início da presa, limpar e alisar com uma esponja humedecida, se necessário. Depois de seco, o excesso de pó deve ser eliminado a seco com um pano.

6.1.

Fórmula de cálculo de Consumo teórico
$C_t = 0,145 \times L \times H \times \frac{A + B}{A \times B}$
$C_t = \text{Consumo teórico de argamassa (Kg/m}^2\text{)}$
$L - \text{Largura de juntas (mm)}$
$H - \text{Altura da peça (mm)}$
$A - \text{Comprimento da peça (cm)}$
$B - \text{Largura da peça (cm)}$

Determinação teórica dos consumos do Transcol Juntas de Cor Campestre

7. SEGURANÇA

Recomenda-se a utilização de máscara de pó para proteção da sílica cristalina respirável, óculos de proteção e luvas no manuseamento do produto. Se existir contacto com os olhos, lavar abundantemente com água limpa. Não ingerir. Consultar a Ficha de Dados de Segurança do Produto.

8. CONSELHOS ÚTEIS

- ◆ Temperatura de aplicação de 5°C a 30°C;
- ◆ O excesso de água na preparação altera as características físicas do produto;
- ◆ Nunca adicione qualquer outro tipo de produto à argamassa;
- ◆ Nunca utilizar ácido nem excesso de água na limpeza dos resíduos da argamassa;
- ◆ Não aplicar com chuva, ambiente muito húmido ou vento forte;
- ◆ Não aplicar sobre superfícies geladas ou em risco de gelo nas 24h seguintes à aplicação do produto.

9. ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco e arejado, sobre a palete e nas embalagens de origem fechadas e protegidas, durante 12 meses sobre a data de fabrico.