

## TRANSCOL PASTA DE ESTANHAR

*Argamassa micronizada para obtenção de um acabamento liso*

**COR**  
Branco

**EMBALAGEM**  
Saco de 20kg

**UTILIZAÇÃO**  
Interior

**CONSUMO TEÓRICO**  
1,4 a 1,6 kg/m<sup>2</sup>/ mm

### 1. FINALIDADE

Transcol Pasta de Estanhar é uma argamassa micronizada de base cimentícia para obtenção de acabamentos estanhados sobre rebocos. É aplicada em interiores, paredes e tetos, e em suportes de reboco novos, conferindo acabamentos lisos. Deve ser aplicada manualmente, com espátula ou liçosa.

### 2. DADOS TÉCNICOS

Propriedade	Valor
<b>Massa volúmica (pó)</b>	700 a 800 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Tempo aberto</b>	30 min
<b>Aderência</b>	≥ 0,5 MPa / FB: B
<b>Capilaridade (28 dias)</b>	W <sub>c1</sub> ≤ 0,40 kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup>
<b>Permeabilidade ao vapor de água</b>	μ ≤ 15
<b>Condutividade Térmica</b>	0,45 W/m.K (P=50%)
<b>Reação ao Fogo</b>	Classe A1

*Resultados obtidos em laboratório, em condições controladas*

### 3. COMPOSIÇÃO

Ligantes mistos, carbonato de cálcio micronizado, retentor de água não tóxico, aditivos sintéticos e humectantes.

### 4. SUPORTE

É adequado à aplicação em interiores, sobre superfícies de reboco fresco, suficientemente endurecidos. Pode ainda ser aplicada sobre rebocos secos.

O suporte deve estar estável, limpo, isento de poeiras, gorduras e de óleos. Se estiver exposto a sol intenso, humedecer levemente a superfície 20 minutos antes da aplicação.

Não aplicar sobre superfícies não cimentícias, paredes e tetos com presença permanente de água ou em infiltrações.

## 5. PREPARAÇÃO

Misturar o conteúdo do saco de 20Kg com 7 a 8 litros de água limpa, até obter uma massa homogénea, sem grumos.

A mistura poderá ser efetuado utilizando uma máquina amassadora a baixa velocidade.

Uma vez misturada a argamassa deve ser aplicada antes de decorrer 30 minutos, no entanto este valor pode variar com condições atmosféricas adversas.

Não aplicar argamassa que tenha iniciado o seu processo de presa.

## 6. APLICAÇÃO

Deixar a argamassa repousar 10 minutos antes da sua aplicação.

Transcol Pasta de Estanhar deve ser aplicada com espátula ou liçosa nas camadas necessárias à obtenção do acabamento pretendido, devendo cada camada ser aplicada logo que a anterior se apresente seca e endurecida.

## 7. SEGURANÇA

Recomenda-se a utilização de máscara de pó para proteção da sílica cristalina respirável, óculos de proteção e luvas no manuseamento do produto. Se existir contacto com os olhos, lavar abundantemente com água limpa. Não ingerir. Consultar a Ficha de Dados de Segurança do Produto.

## 8. CONSELHOS ÚTEIS

- ◆ Temperatura de aplicação de 5°C a 30°C;
- ◆ O excesso de água na preparação altera as características físicas do produto;
- ◆ Nunca adicione qualquer outro tipo de produto à argamassa;
- ◆ Nunca utilizar ácido nem excesso de água na limpeza dos resíduos da argamassa;
- ◆ Não aplicar com chuva, ambiente muito húmido ou vento forte;
- ◆ Não aplicar sobre superfícies geladas ou em risco de gelo nas 24h seguintes à aplicação do produto.

## 9. ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco e arejado, sobre a palete e nas embalagens de origem fechadas e protegidas, durante 180 dias sobre a data de fabrico.