

## TRANSCOL RD15 (REVDECOR) BRANCO

Argamassa tipo CS IV-W<sub>c</sub>2 de elevada resistência mecânica e à penetração de água

**COR**  
Branco

**EMBALAGEM**  
Saco de 25kg

**UTILIZAÇÃO**  
Exterior/ Interior

**CONSUMO TEÓRICO**  
1,6 a 2 kg/m<sup>2</sup>/mm

### 1. FINALIDADE

Argamassa hidrofugada, para acabamentos e regularizações em capa fina em sistemas de isolamento térmico, em fachadas e paredes exteriores/ interiores. Podendo ser ainda aplicada sobre betão, pinturas e cerâmicos.

Deve ser aplicada manualmente, com espátula ou liçosa.

### 2. DADOS TÉCNICOS

Propriedade	Valor
<b>Massa volúmica (pó)</b>	1600 ± 200 Kg /m <sup>3</sup>
<b>Massa volúmica (pasta)</b>	1700 ± 200 Kg /m <sup>3</sup>
<b>Tempo aberto</b>	30 min
<b>Espalhamento</b>	170 ± 5 mm
<b>Resistência à Compressão (28 dias)</b>	CS IV ≥ 12 N/mm <sup>2</sup>
<b>Aderência ao Tijolo</b>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> / FB: A e B
<b>Aderência ao Betão</b>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> / FB: A e B
<b>Capilaridade (28 dias)</b>	W <sub>c</sub> 2 ≤ 0,20 kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup>
<b>Permeabilidade ao vapor de água</b>	μ ≤ 15
<b>Reação ao Fogo</b>	Classe A1

Resultados obtidos de acordo com a norma EN 998-1, em condições controladas

### 3. COMPOSIÇÃO

Areia siliciosa lavada, carbonato de cálcio, cimento, aditivos inorgânicos e adjuvantes, aditivos retentores de água, fibras naturais e resinas sintéticas.

### 4. SUPORTE

Aplicar sobre rebocos secos, apresentando o suporte mais de 14 dias de idade.

O suporte deve estar limpo, isento de poeiras, restos de pinturas, gorduras e de óleos descofrantes.

O suporte não deve estar demasiado seco e se estiver, deve humedecer levemente a superfície 20 minutos antes da aplicação.

## 5. PREPARAÇÃO

Misturar o conteúdo do saco de 25Kg com 5 litros de água limpa, aproximadamente, até obter uma massa homogénea, sem grumos.

A mistura poderá ser efetuada manualmente, utilizando betoneira ou máquina amassadora. Uma vez misturada, a argamassa deve ser aplicada nos 30 minutos seguintes sem adicionar mais água após a amassadura.

## 6. APLICAÇÃO

Aplicar o Transcol RD15 (Revdecor) Branco com liçosa, espalhando bem a argamassa numa camada uniforme e nunca com uma espessura inferior a 5 mm.

Após 15 minutos pode-se iniciar o acabamento, no entanto dependendo das condições atmosféricas o tempo de cessão pode variar. Talochar a argamassa até obter uma superfície totalmente uniforme e desempenada.

Utilizar uma esponja para arear a argamassa.

O acabamento obtido será sempre um areado fino, que após totalmente seco deverá ser pintado.

## 7. SEGURANÇA

Recomenda-se a utilização de máscara de pó para proteção da sílica cristalina respirável, óculos de proteção e luvas no manuseamento do produto. Se existir contacto com os olhos, lavar abundantemente com água limpa. Não ingerir. Consultar a Ficha de Dados de Segurança do Produto.

## 8. CONSELHOS ÚTEIS

- ◆ Temperatura de aplicação de 5°C a 30°C;
- ◆ O excesso de água na preparação altera as características físicas do produto;
- ◆ Nunca adicione qualquer outro tipo de produto à argamassa;
- ◆ Nunca utilizar ácido nem excesso de água na limpeza dos resíduos da argamassa;
- ◆ Não aplicar com chuva, ambiente muito húmido ou vento forte;
- ◆ Não aplicar sobre superfícies geladas ou em risco de gelo nas 24h seguintes à aplicação do produto.

## 9. ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco e arejado, sobre a palete e nas embalagens de origem fechadas e protegidas, durante 180 dias sobre a data de fabrico.