

# TRANSCOL REABILITA FACHADAS FINO BRANCO RF21

Argamassa do tipo CS IV-W2 com elevada dureza e resistência à penetração de água

**COR**  
Branco

**EMBALAGEM**  
Saco de 25kg

**UTILIZAÇÃO**  
Exterior/ Interior

**CONSUMO TEÓRICO**  
1,6 a 2 Kg/m<sup>2</sup>/mm

## 1. FINALIDADE

Argamassa hidrofugada seca, desenvolvida para a realização de acabamentos em capa fina na renovação de rebocos hidráulicos antigos e novos, apresentando fissuração aleatória com origem na retração das argamassas.

## 2. DADOS TÉCNICOS

Propriedade	Valor
<b>Massa volúmica (pó)</b>	1600 ± 200 Kg /m <sup>3</sup>
<b>Massa volúmica (pasta)</b>	1700 ± 200 Kg /m <sup>3</sup>
<b>Tempo aberto</b>	30 min
<b>Espalhamento</b>	170 ± 5 mm
<b>Resistência à Compressão (28 dias)</b>	CS IV ≥ 6 N/mm <sup>2</sup>
<b>Aderência ao Tijolo</b>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> / FB: C
<b>Aderência ao Betão</b>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> / FB: B
<b>Capilaridade (28 dias)</b>	W <sub>c1</sub> ≤ 0,40 kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup>
<b>Permeabilidade ao vapor de água</b>	μ ≤ 15
<b>Reação ao Fogo</b>	Classe A1

*Resultados obtidos de acordo com a norma EN 998-1, em condições controladas*

## 3. COMPOSIÇÃO

Areia siliciosa lavada, carbonato de cálcio, cimento, fibras, aditivos inorgânicos e adjuvantes e aditivos retentores de água.

## 4. SUPORTE

Aplicar em rebocos novos ou antigos, ou betão. Aplicar em suportes com mais de 14 dias de idade.

O suporte não deve estar demasiado seco e se estiver, deve humedecer levemente a superfície 20 minutos antes da aplicação, ou em casos específicos, aplicar regulador de superfície e/ou em caso de suportes de distinta natureza, aplicar Transcol Chapisco.

## 5. PREPARAÇÃO

Misturar o conteúdo do saco de 25Kg, com, aproximadamente, 4,5 litros de água limpa até obter uma massa homogénea, sem grumos.

A mistura poderá ser efetuada utilizando uma máquina amassadora a baixa velocidade.

Uma vez misturada, a argamassa deve ser aplicada nos 30 minutos seguintes sem adicionar mais água após a amassadura.

## 6. APLICAÇÃO

Aplicar o Transcol Reabilita Fachadas Fino Branco RF21 com liçosa espalhando bem a argamassa numa camada uniforme e nunca com uma espessura inferior a 4 mm.

Após a aplicação deve regularizar a superfície passados 10 a 15 minutos com talocha e por fim com uma esponja obtendo um acabamento areado.

O Transcol Reabilita Fachadas Fino Branco RF21 não substitui a pintura.

## 7. SEGURANÇA

Recomenda-se a utilização de máscara de pó para proteção da sílica cristalina respirável, óculos de proteção e luvas no manuseamento do produto. Se existir contacto com os olhos, lavar abundantemente com água limpa. Não ingerir. Consultar a Ficha de Dados de Segurança do Produto.

## 8. CONSELHOS ÚTEIS

- ◆ Temperatura de aplicação de 5°C a 30°C;
- ◆ O excesso de água na preparação altera as características físicas do produto;
- ◆ Nunca adicione qualquer outro tipo de produto à argamassa;
- ◆ Nunca utilizar ácido nem excesso de água na limpeza dos resíduos da argamassa;
- ◆ Não aplicar com chuva, ambiente muito húmido ou vento forte;
- ◆ Não aplicar sobre superfícies geladas ou em risco de gelo nas 24h seguintes à aplicação do produto.

## 9. ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco e arejado, sobre a palete e nas embalagens de origem fechadas e protegidas, durante 180 dias sobre a data de fabrico.